



## Produktdatenblatt

### Eichner 1-Mann Innendämmplatte EPS 035 DEO

bestehend aus:

- **Gipskarton-Bauplatte** gemäß DIN EN 520, 12,5 mm dick
- **Qualitäts-Styropor** (EPS-Hartschaum) gemäß EN 13 163, EPS 035 DEO

Format	mm	2000 x 600								
Herstellungsnorm	DIN EN 13 950	Gipskarton-Verbundplatten TypP zur Wärmedämmung im Innenbereich								
Styropor	DIN EN 13 163	Verhalten chemisch und biologisch neutral, FCKW- HFCKW- und HFKW-frei								
Gipsplatte	DIN EN 520	Kantenausführung Längskante HRK								
Brandverhalten	DIN EN 13 501-1	E								
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	W/(mK)	Gipsplatte: 0,210 Styropor: 0,035								
Dicke Gipsplatte	mm	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5			
Dicke Styropor	mm	20	30	40	50	60	80			
Gesamtdicke	mm	33	43	53	63	73	93			
R-Wert	(m <sup>2</sup> K)/W	0,631	0,917	1,202	1,488	1,774	2,345			
U-Wert	W/(m <sup>2</sup> K)	1,585	1,091	0,832	0,672	0,564	0,426			

**Hersteller:** Eichner Verbundplatten-Vertriebs-GmbH, 85250 Pipinsried  
Tel. 08254/565, Fax 08254/1881  
www.eichner-verbundplatten.de

Stand 04/2018