



Produktdatenblatt

Eichner 1-Mann Innendämmplatte EPS 032 Neopor

bestehend aus:

- **Gipskarton-Bauplatte** gemäß DIN EN 520, 12,5 mm dick
- **Qualitäts-Styropor** (EPS-Hartschaum) gemäß EN 13 163, EPS 032 Neopor

Format	mm	2000 x 600								
Herstellungsnorm	DIN EN 13 950	Gipskarton-Verbundplatten TypP zur Wärmedämmung im Innenbereich								
Styropor	DIN EN 13 163	Verhalten chemisch und biologisch neutral, FCKW- HFCKW- und HFKW-frei								
Gipsplatte	DIN EN 520	Kantenausführung Längskante HRK								
Brandverhalten	DIN EN 13 501-1	E								
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	W/(mK)	Gipsplatte: 0,210 Styropor: 0,032								
Dicke Gipsplatte	mm	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5			
Dicke Styropor	mm	20	30	40	50	60	80			
Gesamtdicke	mm	33	43	53	63	73	93			
R-Wert	(m ² K)/W	0,685	0,997	1,310	1,622	1,935	2,560			
U-Wert	W/(m ² K)	1,461	1,003	0,764	0,617	0,517	0,391			

Hersteller: Eichner Verbundplatten-Vertriebs-GmbH, 85250 Pipinsried
Tel. 08254/565, Fax 08254/1881
www.eichner-verbundplatten.de

Stand 04/2018